

FAKTABLAD



SUNBRELLA FURLING

Marinprodukter

EGENSKAPER	VÄRDEN		ENHET	STANDARDER
	VARP	VÄFT		

ALLMÄNNA EGENSKAPER

Sammansättning	100% Sunbrella solution dyed acrylic			
Slutbehandling	Special marine treatment			
Bindning	Canvas			ISO 7211-1
Vikt	195		g/m ²	ISO 2286-1
Tygbredd	165		cm	EN 1773

TYGETS SLITSTYRKA

Oljeavvisande behandling	5		class /8	ISO 14419
Brottstyrk	120	40	daN	ISO 13934-1
Rivhållfasthet	4	1.6	daN	ISO 13937-1
Brottöjning	19	25	%	ISO 13934-1
Schmerber-test	200		mm	ISO 811
Spray-test	5		class /5	ISO 4920

FÄRGERS BESTÄNDIGHET

Färgers UV-beständighet	7-8		class /8	ISO 105 B02
Färgers väderbeständighet	4-5		class /5	ISO 105 B04
Färgers torrrottering	5		class /5	ISO 105X12
Färgers våtrottering	5		class /5	ISO 105X12

ANVÄNDNING

Skärlängd	60		lm	
Rekommenderad användning	UV sail protection			

The values for this product may have a variation of +/-5%.

Dickson - Constant SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole
 10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France
 Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

