

## FAKTABLAD



## SURLAST

Marinprodukter

EGENSKAPER	VÄRDEN		ENHET	STANDARDER
	VARP	VÄFT		

## ALLMÄNNA EGENSKAPER

Sammansättning	100% solution dyed polyester			
Slutbehandling	PU coating on one side			
Vikt	240		g/m <sup>2</sup>	ISO 2286-1
Tygbredd	152.5		cm	EN 1773

## TYGETS SLITSTYRKA

Brottstyrk	217	152	daN	ISO 13934-1
Rivhållfasthet	9.9	8.7	daN	ISO 13937-1
Schmerber-test	850		mm	ISO 811

## FÄRGERS BESTÄNDIGHET

Färgers väderbeständighet	4		class /5	ISO 105 B04
---------------------------	---	--	----------	-------------

## ANVÄNDNING

Skärlängd	90		lm	
Rekommenderad användning	winter cover, bimitop			
Garanti	3		År	

The values of this product may vary depending on a tolerance variation of +/-5%.



Dickson - Constant SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole  
 10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France  
 Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com